

### PRODUCT

Omschrijving:	Tierrafino Beton-Look is een decoratieve leem-pleister voor wanden en plafonds in het interieur. Het product lijkt zeer sterk op beton en kent drie basisafwerkingen; mat, glanzend, en glanzend met Tierrafino Wax.
Samenstelling:	Diverse soorten klei, zand en een natuurlijke binder.
Verpakking:	4 kg zak, 15 kg zak.
Gebruiksklaar maken:	Meng 1 kg BetonLook met 0,5 L water, ongeacht de gewenste afwerking. Roer het mengsel 5 min met een boormachine en een kleine verfmenger. Wacht minimaal 15 minuten en roer nogmaals 5 minuten. Eenmaal aangemaakt is BetonLook nog 5 dagen optimaal verwerkbaar.
Verbruik:	0,5 mm – 0,7 kg/m <sup>2</sup> op een vlakke ondergrond. Het verbruik ligt hoger op grove ondergronden.
Bewaaradvies	Bewaar droog.
Houdbaarheid:	Beton-Look is in droge toestand tenminste 3 jaar houdbaar.
Kleuren:	Beton-Look heeft een grijze kleur. Door de natuurlijke ingrediënten kunnen kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges van dit product. Op verzoek kunnen ook andere kleuren worden gemaakt.

### TOEPASSING

Pleister voor voldoende dragende wanden in het interieur. Alleen als buitenpleister inzetbaar op tegen regenwater beschermde muren. Geschikt voor vochtige ruimtes; niet toepassen op plekken waar direct contact met water plaatsvindt. Geschikt voor het 0,5 à 1 mm dik bepleisteren van vlakke en behangklare ondergronden zoals basisleem, kalk- en gipspleisters, beton en gipsplaat. Tierrafino Beton-Look kan worden toegepast op alle schilderklare ondergronden na voorstrijken met Tierrafino Contact Fine.

### EIGENSCHAPPEN

- Doe-Het-Zelver/Professional
- Hoge kleefkracht
- Hard na droging
- Handmatige verwerking
- Damp-open
- Vochtregulerend
- Antistatisch
- Afval kan worden weggegooid in de tuin

**VERWERKING**

- Aanbrengen:** De laagdikte per aan te brengen laag bedraagt 0,5 – 1 mm.
- Verbruik en verwerking:**
- Mat**  
Voor 1 m<sup>2</sup> is 400-500 gram droog mengsel benodigd.  
Breng één laag op met een spaan en laat drogen. Het verbruik ligt echter hoger bij verwerking op grove ondergronden.
- Glanzend**  
Voor 1 m<sup>2</sup> is 2 x 400-500 gram droog mengsel benodigd.  
Breng de eerste laag op met een spaan en laat drogen. Breng vervolgens een tweede laag aan met een spaan en polijst de afwerking.
- Glanzend met was**  
Verwerk de eerste en tweede laag zoals beschreven onder het kopje 'Glanzend'. Breng ná droging vervolgens Tierrafino Wax aan.
- Omstandigheden:** De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.
- Ondergrond:** Dragend, constant droog, absorberend, vlak maar voldoende grof voor een mechanische hechting en vrij van stof en vet. Verwijder behangen en verfresten.  
Gladde en niet zuigende ondergronden voorbehandelen met Tierrafino Contact Fine. Sterk absorberende ondergronden voorbehandelen met Tierrafino Fix of met weinig water bevochtigen en laten intrekken in de ondergrond vòòr het aanbrengen, zodat een langere verwerkingstijd en goede hechting verkregen wordt.  
Tierrafino- Base en Kalk zijn bij uitstek ideale ondergronden voor Beton-Look.
- Special Effects:**
- Beton-Look met weinig tekening**  
Breng max. 1,5 mm aan met een pleisterspaan, zorg dat de laagdikte voldoende is zodat de grovere korrel in het materiaal niet aan het oppervlak ligt. Pleister het oppervlak wanneer het mat geworden is na aanstijven eventueel 1 keer na en laat drogen. Bij herhaaldelijk napleisteren zal er meer tekening en glans ontstaan.
- Beton-Look met fijne Marmorino-achtige afwerking**  
Breng ca. 1 mm aan met een pleisterspaan, breng een gewenste tekening aan met de spaan en laat drogen. Breng na droging een tweede, zo dun mogelijke laag aan. Pleister het oppervlak wanneer het mat geworden is na aanstijven. Bevochtig eventueel het oppervlak licht met een nevel van water en herhaal het pleisteren. Bij herhaaldelijk napleisteren zal er meer tekening en glans ontstaan.
- Beton-Look met fijne Travertino-achtige afwerking**  
Breng ca. 1,5 mm aan met een pleisterspaan. Door met een borstel of harde kwast te deppen in het oppervlak ontstaan er gaatjes en wordt er wat materiaal naar voren getrokken. Pleister het oppervlak wanneer het mat geworden is na aanstijven vlak, maar wel zo dat er gaatjes blijven. Spuit eventueel met een nevel van water en pleister meer.  
Bij herhaaldelijk napleisteren zal er meer tekening en glans ontstaan.

- Droogtijd:** Onder normale condities (+20C en 60% relatieve luchtvochtigheid) is Tierrafino Beton-Look droog tussen 2 tot 24 uur. Gebruik geen versnelde droging zodat de binder beter uit kan harden. Houdt Beton-Look ook niet onnodig lang vochtig, het dient binnen 3 dagen droog te zijn.
- Reparaties:** Bevochtig het gebied om de beschadiging, totdat de leem iets zacht geworden is. Vul de beschadigde delen op met Tierrafino Beton-Look en breng dezelfde structuur aan- en werk af zoals op het overige oppervlak.
- Afwerking:** Door de damp-open structuur van Beton-Look kan vuil zich hechten. Om die reden kan het product zonder nabehandeling alleen in decoratieve gebieden toegepast worden die niet te sterk belast worden met vuil. Indien de afwerking wordt na behandeld met Tierrafino Wax is de oppervlakte met vochtige doek afneembaar. Breng daarvoor met een roller twee maal een mengsel aan van 50% Tierrafino Wax en 50% water. Wacht tussen elke gang tot het oppervlak opgedroogd is. Bij het aanbrengen van de tweede gang dient Beton-Look niet donkerder te worden. Indien dat toch het geval is betekend dit dat het oppervlak nog niet goed afgesloten is. Breng dan een extra laag Wax aan.
- Verdunner:** Water.
- Veiligheidsadvies:** Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. Raadpleeg voor overige informatie het Tierrafino Beton-Look Veiligheidsinformatieblad.

### EXTRA'S

Mengbaar met maximaal 3% Tierrafino Pigmentpasta.

Om een lichtere kleur grijs te verkrijgen, kan 2 kg Tierrafino Dry Paint met 2 kg Beton-Look gemengd worden. Echter moet er dan extra aandacht gegeven worden aan de aangegeven laagdikte die aangebracht wordt, deze mag niet dikker zijn dan 1 mm.

### GEREEDSCHAP

Veiligheidsbril, beschermende handschoenen, kuip, menger, spaarbord, troffel, plakspaan, japans stalen spaan, schilderstape.

**HULPPRODUCTEN** Tierrafino Contact Fine, -Fix, -Wax, TierraCol hechtleem.

**ONDERGRONDEN**

Ondergronden overzicht	Ondergrond	Hechtvermogen	Dekkracht	Advies	contact fine
	Gipsplaat	****	****		(x)
	Gipsplaat + verse gipspleister	****	****		(x)
	Verse kalkpleister	****	****		(x)
	Beton (glad oppervlak)	*****	****		(x)
	Aquapanel Knauf	*****	****		x
	Fermacell	*****	***		x
	YTONG	*****	***		
	Baksteen	***	***		
	Masoniet	***	***	Licht Opschuren	x
	MDF	***	***	Licht Opschuren	(x)
	Gelakt hout	***	**	Licht Opschuren	x
	Ongeschaafd hout	*****	***		
	Triplex	*****	***		x
	Leemfinish	****	****		(x)
	Basisleem	****	***		(x)
	Leembouwplaat	****	***		(x)
	Rode basisleem	****	**		(x)
	Tadelakt	***	***	Met water afnemen	x
	Plastic	***	***		x
	Metaal	***	***		x
	Karton	****	***		
	Latex	****	***		(a)
	Papier Behang	****	***		x
Verklaring van de waarden van hechting- en dekkingsvermogen					
	*	Zeer slecht	3-4 lagen Tierrafino BetonLook		
	**	Slecht	3 lagen Tierrafino BetonLook		
	***	Normaal	2 lagen Tierrafino BetonLook		
	****	Goed	1-2 lagen Tierrafino BetonLook		
	*****	Zeer goed	1-2 lagen Tierrafino BetonLook		
(x) - stoffige leem en zeer gladde ondergronden zoals gips/kalk/beton dienen te worden voor-behandeld met <b>contact fine</b> . (a) - behandel snel in water oplossende latex voor met contact fine.					

### DISCLAIMER

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.